

DATENBLATT DATA SHEET

TV 150-7000
DigitalDruck

Tapetenvlies nonwoven for wallcovering

150	g/m ²	DIN EN ISO 536	flächenbezogene Masse	grammage
278	µm	DIN EN ISO 534	Dicke	thickness
138	N/15 mm	DIN EN ISO 1924/2	Bruchkraft, längs	dry tensile strength, md
85	N/15 mm	DIN EN ISO 1924/2	Bruchkraft, quer	dry tensile strength, dc
540	mN	DIN 53121	Biegesteifigkeit, längs	bending stiffness, md
93	N/15 mm	WS 004	Nassbruchkraft, längs	tensile resistance, wet, md
0,20	%	Emtec WSD 02*	Nassdehnung, quer	expansion, wet, cd
22	l/m ² s	DIN EN ISO 9237	Luftdurchlässigkeit	air permeability
>300	s	WS 002	Tropfenprobe	waterdrop test
17	g/m ²	WS 013	Wasseraufnahme Cobb	waterabsorption
89,6	%	DIN 53145	Reflexionsfaktor (RZ)	reflectance factor
88,9	%	DIN 53146	Opazität	opacity



Besonderheiten: Tapetenvlies für Digitaldruck

Applications: nonwoven for digital print

Geeignet für HP Latex und UV

Suitable for HP Latex and UV

Umweltfaktoren	environmental aspects						
8	m ³ /t	Wasserverbrauch	water consumption				
0,38	mg/l	AOX	AOX	74	kg/t	CO₂ Emission	air emission
1100	mg/l	CSB	COD values	18	kg/t	Abfallentsorgung	solid waste
450	kW/t	Stromverbrauch	electricity consumption	D, S, P		Zellstoffherkunft	cellulose origin
13,6	m ³ /t	Gasverbrauch	gas consumption				

Alle Angaben sind Mittelwerte geprüft bei Normklima 23°C/50% r.F. und stellen keine Spezifikationswerte dar. Die angegebenen Daten entheben den Anwender nicht von eigenen Laboruntersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. *dynamische Dehnungsmessung

These values are general manufacturing averages (67°F/50% r.h.) and do not form a specification. The above data does not relieve the user from carrying out tests himself. A legally binding assurance of specific properties for specific application purposes cannot be given. *dynamic test method

Erstellt durch drawn up by

G. Schweinoch

Produktionswerk production site

- Neu Kaliss
 Neukölln
 NKS, 05.07.2017



Ansprechpartner contact

Frau Martina Kamzikova

Fon +49 (0) 38785 55119

Martina.Kamzikova@nkpaper.com